

Rohstoffgruppe	DIN-Kurzz.	Handelsname	chem. Aufbau	Kennwerte				Mechanische Werte										Thermische Werte										Elektrische Werte						Chemische Beständigkeit										Schweißen					Kleben											
				g/cm³	CW %	CW %	Δ L/L %	σ B Kp/cm²	Kp/cm²	δ	Kp/cm²	ok Kp/cm²	Kp/cm²	HB Kp/cm²	HB Kp/cm²	Log. Dekrement 20-50°C	Zeitstandfestigkeit nach 1000 h	Stat. Zugbelastung δ = 2% nach 1000 h	Dehnungskoeff. gegen Stahl, trocken	Schmelztemperatur	Wärmeformbeständigkeit dauernd	Wärmeformbeständigkeit kurzzeitig	Wärmeformbeständigkeit nach Martens	Wärmeformbeständigkeit nach Vicat	Kälteformbeständigkeit	Spezifische Wärme	Wärmeleitfähigkeit	Linearer Wärmeausdehnungskoeff.	Wärmedehnung 20 - 100 °C	Kriechstromfestigkeit	Durchschlagsfestigkeit	Oberflächenwiderstand	Spezifischer Durchgangswiderstand	Relative Dielektrizitätskonst. 1 kHz	Dielektrischer Verlustfaktor 1 kHz	Schwache Säuren	Starke Säuren	Schwache Laugen	Starke Laugen	Ketone, Ester	Aromate (Benzol)	Kohlenwasserstoffe (Benzin, Mineralöle)	Chlorkohlenwasserstoffe (Trichloräthylen)	Heißes Wasser	Heißgas	Ultraschall	Hochfrequenz	Reibungs	Halt- und Kontaktmittel	Lösungsmittel	Klebelacke	2-Komponenten-Kleber	Besondere Verbindungsarten							
Polyamid 6	PA	Ultramid B 4	Polycaprolactam	1,13	~ 3,5	9,0	1,5	800/400	1120	130/230	32000/15000	10 K.Br.	980	800	960	0,20/0,30	420	65	0,24 bis 0,45	220	80 bis 100	150	55	-45	0,45	0,24	70 bis 100	0,95	KA 3c	500	10*12	5x10*14	3,90	0,023	-	-	+	(+)	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+								
Polyamid Guß hart Automatenqualität	PA	Ultramid Halbzeug	Polycaprolactam	1,15	~ 3,5	10	1,5	950/600	1000	40/36	40000/16000	4/40	1100	1600/880	1550			0,24 bis 0,43	225	80 bis 100	160				0,45			KA 3b		10*12						-	-	+	(+)	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+							
Polyamid Guß mittelhart	PA	Blockpolymerisat	Polycaprolactam	1,14	~ 3,5	10	1,5	850		25	32000	6 K.Br.	1000	1250				0,24 bis 0,43	220	80 bis 100	160				0,45			KA 3b		10*12						-	-	+	(+)	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+							
Polyamid Guß	PA	Blockpolymerisat	Polycaprolactam	1,1	~ 3,5	10	1,5	760		30	25000	11 K.Br.	1000	1200				0,24 bis 0,43	210	80 bis 100	160				0,45			KA 3b		10*12						-	-	+	(+)	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+							
Polyamid 6.6	PA	Ultramid A 4	Polykondensat Hexamethylend. und Adipinsäure	1,14	~ 3,4	7,5	1,5	850/570	1100/500	40/170	35520/17000	5/40	930	1000	1000	0,15/0,30	550	180	0,24 bis 0,42	250	80 bis 100	170	59	-30	0,45	0,21	70	0,90	KA 3c	500/400	10*12	9,4x10	3,70	0,018	-	-	+	(+)	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+								
Polyamid 6.10	PA	Ultramid S 4	Polykondensat Hexamethylend. und Sebacinäure	1,09	1,8	3,0	0,5	620/500	720/360	40/100	25400/13000	10 K.Br.	750	800	825	0,45	380	80	0,24 bis 0,44	215	80 bis 100	150	54	-40	0,45	0,19	80	1,10	KA 3c	500/470	10*12	2,7x10*14	3,50	0,024	-	-	+	(+)	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+								
Polyamid 11	PA	Rilsan	Polykondensat 11-Amino- und Ecansäure	1,04	1,0	1,8	0,2	600	700	50	18000/10200	4,3/10	1100		500	0,30	230	85	0,32 bis 0,38	186	100	150				-65	0,50	0,21	15	1,30	KA 3c	400	10*12	10*11	3,60	0,04	-	-	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+						
Polyamid 12	PA	Vestamid	Polylaurin-Lactam	1,03	1,0	1,6	0,2	550	870	50	18500	5/11		1000	980	0,30	230	85	0,30	178	80	155	45	-60	0,50	0,21	120	1,30	KA 3b	330	6x10*12	10*13	3,70	0,04	-	-	+	+	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+								
Polyacetal	POM	Delrin	Acetalhomopolymerisat	1,42	0,3	0,5	0,15	700	990	75	29000	7,6	670		1130	0,03	400	200	0,34	175	100	160	70	167	-50	0,35	0,20	81	1,15	T 4	500	2x10*13	3x10*15	4,00	0,005	-	-	+	+	-	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+	(+)	-	+	-			
Polyacetal	POM	Hostaform C	Acetalco-polymerisat	1,41	0,3	0,5	0,15	700	1170	75	26500	9		1350	1300	0,07	400	200	0,32	167	100	150	75	154	-50	0,35	0,27	130	1,15	KA 3c	700	5x10*11	10*15	2,56	0,002	-	-	+	+	-	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+							
Polyphenylenoxyd	PPO	PP	Polyäther 2,6 Dimethylphenol	1,05	0,1	0,25		750	ca. 900	80	23000	8	325	1400		0,05	500	300	0,35	330	174	190				-60	0,28	0,15	52	0,50	KA 1	200	5x10*15	10*17	3,15	0,0005	+	+	+	+	-	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+	-	+	-				
Polyester (extrudiert)	PETP	Arnite	Äthylenglycol und Terephthalsäure	1,38	>0,2	0,4		820	ca. 1200	20	35000	1,4	1300		1200	0,05	550	360	0,19	255	130	220		260	-40	0,28	0,25	70	0,80	KA a1 a2	>500	>10*15	3x10*16	2,25	0,005	+	+	+	-	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+	+	+	+				
Polypropylen	PP	Hosatel PPH	Polypropylen	0,91				350	430	600	13000	13	1000	650	580	0,13	220	70	0,30	165	100	140		85	-10	0,40	0,19	110	1,50	KA 3c	750	10*14	>10	2,35	0,0002	+	-	+	+	(+)	-	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+	(+)	-	-	-	(+)		
HD Polyäthylen	PE	Lupolen 5261 Z	Polyäthylen hoher Dichte	0,95				280	ca. 400	600	9000	K.Br.	250	570	490	0,32	125	50	0,25	135	100	125		70	<-50	0,45	0,29	200	1,60	KA 3c	800	10*14	>10*17	2,36	0,00005	+	+	+	+	+	(+)	+	-	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+	(+)	-	-	-	(+)
ND Polyäthylen	PE	Lupolen 24	Polyäthylen niedriger Dichte	0,92				110	ca. 90	600	2300	K.Br.	100	210	180	0,41	80	14	0,58	110	80	100		48	<-50		0,26	100		KA 3b	800	10*14	>10*17	2,30	0,0001	+	+	+	+	(+)	-	+	-	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+					
HMND-Polyäthylen	PE	RCH 1000 Supralen	Höchstmolekul. Polyäthylen	0,94				235	270	430	5000	120		400	370			0,29	150	95	120		60	<-200	0,55	0,35	200		KA 3c	>900	>10*13	>10*18	2,30	0,0002	+	+	+	+	+	(+)	+	(+)	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+	(+)	-	-	-			
Polystyrol	PS	Polystyrol normal	Polymerisationsprodukt des Styrols	1,05		0,1		550	ca. 1100	3	33200	3	1000	1400	1500	0,05	350	260	0,46	100	70	85	75	90	<-50		0,15	80		KA 2	1000	>10*14	10*17	2,50	0,0001	+	(+)	+	+	-	-	-	-	(+)					+	+	+					+	+	+		
ABS-Mischpolymerisat	ABS	Terluran	Acrylnitril-Butadien-Styrol	1,07		0,5		560	ca. 900	15	30000	6	460	1200	1100	0,05	320	250	0,50		85	100		99	-50		0,15	90		KA 2	400	10*13	10*15	3,40	0,01	+	(+)	+	+	-	-	+	-	+	+	(+)	(+)	(+)					+	+	+					
Polycarbonat	PC	Makrolon	Bisphenol A	1,20	0,2	0,36		600	900/1000	>60	22000	>20	820	1000	950			0,55	225	135		115 bis 127	165	<-100	0,28	0,17	65		KA 1	260	10*15	10*17	2,90	0,0013	+	+	-	-	-	-	+	-	(+)	(+)	(+)					+	+	+					+	+	+	
Polytetrafluoräthylen	PTFE	Teflon	Fluorkohlenstoffe	2,16				250	180 bis 200	300 bis 450	4000	13 bis 15	120	320	300			0,11	327	260				ca. -200	0,25	0,21	0,8		KA 5c	>500	>10*15	>10*16	2,10	0,0003	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
Polyvinylchlorid hart	PVC	Vinoflex Piexiglas Resarit Perspex	Polyvinylchlorid	1,38	<3,5	0,1		550	975	30	32000	5	1000	1150	1100	0,09	330	200	0,60	160	60	70	70	83	-30		0,14	70		KA 2	400	10*14	10*15	3,10	0,02	+	(+)	+	+	-	-	+	-	(+)	(+)	(+)					+	+	+					+	+	+
Acrylglas	PMMA		Polymethylmethacrylat	1,18		0,4		750	1350	~4	30000	2	1400	2000	1900			0,54	150	100		100 bis 105	115 bis 120			0,35	0,16	80		T 5 KA 3c	400/260	>10*15	>10*15	3,60	0,06	+	(+)	+	+	-	-	+	-					+	+	(+)					+	+	+			
Celluloseacetat	CA	Cellidor SM	Celluloseacetat	1,28		(130 mg)		450	620		26000	12	450	720	650				195	85		52	85			0,35	0,18	105		3 b	315	8x10*13	2x10*15	4,80	0,019	-	-	-	-	-	(+)	+	-	-					+	+	+					+	+	+		
Polyurethan	PUR	Vulkollan Hestitex, Novotext Ferrozell	Polyurethan-elastomer	1,25		1,4		300		650	200							0,30	150		80	130		-40	0,45	0,25	190 bis 210		T 4	200	2x10*10/10*9	6x10*11/2x10*6	7,70	0,025	+	-	(+)	(+)	-	-	+	-	(+)	(+)	(+)					+	+	+					+	+	+	
Schichtpreßstoffe	--		Hartgewebe	1,36		ca. 2		800	bis 1300		80	bis 22	1900		>2500			0,22		110	150	bis 145				0,35	0,30	bis 40		KA 1	>200	10*10/5x10*7		4 bis 5	0,3	+	-	+	-																					